

T-Takremsa, helklistrad

Som takfotsremsa eller i takkassettsystem

Art nr:	Benämning:	Dimension:
271009	T-Takremsa, helklistrad	33 cm x 20 m



Produktfakta

Beskrivning

T-Takremsa är uppbyggd av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med elastomerasfalt (SBS). Ovensidan är belagd med polyesterduk som ytskikt. Undersidan är försedd med självklistrande bitumenklistor försedd med skyddsfolie. Folien avlägsnas vid applicering och montering.

Användningsområde

T-takremsa används som takfotsremsa eller likvärdigt kondensskydd under plåtdetaljer. I takkassettsystem som skarvremsa för läktade och ej läktade yttertak (läktade $\geq 10^\circ$, oläktat $\geq 6^\circ$).

Montering

Montering sker självklistrande mot underlag, se separat monteringsanvisning.

Teknisk Specifikation

Installation	Självklistrande med bitumenklistor.
Ytvikt (min)	1500 g/m ²
Tjocklek	ca 1.3 mm
Längd	20 m
Bredd	33 cm
Rullvikt	ca 10,3 kg
Stomme	Polyesterfiberfilt
Asfalt	Elastomerasfalt
Ytbeläggning	Polyesterduk

T-takremsa, helklistrad - Som takfotsremsa eller i takkassettsystem

Fysikaliska egenskaper	Typiskt värde	Enhet	Metod
Draghållfasthet, +23 C			EN 12311-1
längdriktning	650	N/50 mm	
tvärriktning	490	N/50 mm	
Brottöjning			EN 12311-1
längdriktning	> 30	%	
tvärriktning	> 30	%	
Rivhållfasthet			EN 12310-1
längdriktning	200	N	
tvärriktning	200	N	
Böjbarhet i kyla			EN 1109
övre ytan	-25	°C	
Vattentät under tryck	tät	200 mm vp	EN 1928

Viktigt

- Produkten ska inte kombineras med ytskikt som hetluftsmonteras (svetsas).
- Kontrollera noga hållfastheten av klistring efter montering. Beakta svårare väderomständigheter och tillse eventuell tillfällig fixering av montaget eller skyddstäckning tills det permanenta ytskiktet monteras!
- Klisterytan har vid normala förhållanden aggressiv vidhäftning! Vid svalare väderlek ($< +10^{\circ}$) kan det ibland finnas behov av att vidhäftningen förbättras. Använd varmluftpistol och varm klisterytan försiktigt. Tryck noga ihop skarven! Vid lägre temperatur än $+5^{\circ}$ bör produkten förlagras minst 1 dygn i varmlager.
- Tänk på att skonsamt belasta ytan och åtgärda omedelbart eventuella skador eller felaktiga/synliga infästningar med takpappsklister motsvarande Katepal Tätningssklister K-36.
- Täck alltid med ytskiktet (pannor, plåt etc) snarast möjligt för att undvika påverkan från solljus och dåliga väderomständigheter. Under byggtiden kan produkten exponeras för solljus upp till maximalt sex månader. I bruksstadiet skall produkten vara helt inbyggd och skyddad för solljus.
- Rullarna skall förvaras stående på plant, torrt underlag samt i skydd för sol och nederbörd.