

KEMPRODUKTER FRÅN T-EMBALLAGE



PRODUCERAS AV
KATEPAL

PRIMER K-80 FÖRSTRYKNING

APPLICERING	EGENSKAPER	ÅTGÅNG	BURKSTORLEK
Borste eller pensel, kan även sprutas. På rent och torrt underlag.	Tunnflytande, kallapplicerbar svart emulsion. Torktid ca. 2-3 tim (+20°C).	0,2-0,4 l/m²/strykning	

KALL ASFALT K-70 FUKTISOLERING AV GRUNDMURAR KÄLLARVALV, RESERVOARER ETC.

APPLICERING	EGENSKAPER	ÅTGÅNG	
Minst 2 appliceringar med borste eller roller på ren och torryta Förstrykning med K-80	Tjock kallapplicerbar svart emulsion Torktid ca 2-4 tim (+20°)	0,6-1,0 l/m²/strykning	

TÄCKMASSA K-50 YTRENOVERING AV PLÅT- OCH PAPPTAK SAMT ASFALTIMPREGNERADE TAKPLATTOR.

APPLICERING	EGENSKAPER	ÅTGÅNG	
Borste eller pensel kan även sprutas	Tunnflytande kallapplicerbar svart emulsion Torktid ca 2-3 timmar (+20°)	0,2-0,4 l/m²/strykning	

TÄTKLISTER K-36 KLISTRING KLISTRING AV TAKPAPP OCH TAKSHINGEL. TÄTNING OCH REPARATION AV FOGAR OCH GENOMFÖRINGAR PÅ YTTERTAK.

APPLICERING	EGENSKAPER	
Sprutpistol eller spackel. Förstrykning vid behov med K-80.	Svart, icke flytande väderbeständig elastiskttätklister av elastomerasfalt. Dammtorr på 5 timmar vid +20°C. Stelningstid 1-14 dygn beroende på applicerad tjocklek.	

T-FIX FOGNING/KLISTRING PERMANENT ELASTISK FOG- OCH KLISTERMASSA AV SVART SPECIALBUTYL- GUMMI FÖR VATTEN- OCH LUFTTÄTA SKARVAR OCH GENOMFÖRINGAR M M. FÖR UTVÄNDIG ELLER INVÄNDIG ANVÄNDNING.

APPLICERING	EGENSKAPER	
Sprutpistol. Förstrykning vid behov med K80	Svart, icke flytande väderbeständig elastisk fog och tätklister av specialbutylgummi. Yt-torr efter ca 1 timme vid +20 grader. Stelningstid 1-14 dygn beroende på tjocklek och temperatur.	

TÄTNINGS- OCH RENOVERINGSMASSA

Högelastisk, tixotrop bitumen/gummiemulsion för handapplicering. Avsedd för skarvfri beläggning vid fuktisolering av grundmurar och membranisolering på betongkonstruktioner som broar, tunnlar, garage, altaner samt ytreno- vering av papp-, shingel- och plåttak.	Grundmur och sula: 2 skikt à 1 kg per kvm Ytrenoivering av papp-, shingel- och plåttak: 2 skikt à 1 kg per kvm Membranisolering: 3 skikt à 1 kg per kvm OBS! Lagras frostfritt	
--	--	--

SCANNA FÖR FULLSTÄNDIGA
MONTERINGSANVISNINGAR



WWW.T-EMBALLAGE.SE

T EMBALLAGE