SYLLISOLERING

T-Syll

Art.nr	Benämning	Dimension
212012	Syllisolering T-Syll	95 mm x 50 m
212013	Syllisolering T-Syll	120 mm x 50 m
212014	Syllisolering T-Syll	145 mm x 50 m
212015	Syllisolering T-Syll	170 mm x 50 m
212016	Syllisolering T-Syll	195 mm x 50 m
212017	Syllisolering T-Syll	240 mm x 50 m
212018	Syllisolering T-Syll	260 mm x 50 m
212019	Syllisolering T-Syll	280 mm x 50 m
210036	Syllisolering T-Syll	70 mm x 50 m
212020	Syllisolering T-Syll	145 mm x 10 m

Beskrivning

En robust, kraftig syllisolering med isolerande, luft- och fukttätande egenskaper som har minst 50 års åldringsbeständighet. T-Syll består av expanderad polyeten i form av en foam. Foamen består av helt slutna och isolerande celler.

- ✓ Åldersbeständig minst 50 år
- ✓ Lufttätande och fuktskyddande
- ✓ Utjämnande och isolerande

Användningsområde

T-Syll ger ett isolerande skikt mellan grund och syll, där kapillärbrytande fuktskydd och lufttäthet vill uppnås. T-Syll används som syllisolering mot grund för yttervägg och fungerar utjämnande mot underlaget.

Montering

För fullständiga monteringsinstruktioner se separat monteringsanvisning.

Viktigt!

- Vid skarvning och anslutning skall Tätningstejp T-Flex användas.
- Bredden för syllisoleringen skall alltid minst motsvara bredden av överliggande syllbräda.
- Lagring och förvaring bör ske så att produkten skyddas från UV-strålning och värme (< +35 °C) då detta förkortar produktens livslängd.

Teknisk specifikation

Material	Expanderad och extruderad LD-polyeten (LDPE)
Densitet	30 kg (SS-EN 1602)
Tjocklek	7 mm
Åldringsbeständighet	(alkalie) Minst 50 år (SP-0414)
Ångtäthet (ca)	2000 x 10^3 s/m (SP-2706)
Vattentäthet	Tät (EN 1928)
Rekommenderad monteringstemperatur	-20 till +40 °C

01/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA