GOLVUNDERLAG

T-Foam

Art.nr	Benämning	Dimension
235003	Golvunderlag T-Foam	1200 x 2 mm x 12,5 m
238009	Golvunderlag T-Foam	1200 x 2 mm x 62,5 m



Viktigt!

- Förvaring och lagring skall alltid ske inomhus emballerat eller så att produkten skyddas från solljus (UV-strålning) samt värme (> +35°C). Högsta belastande brukstemperatur monterad på golvet är också +35°C. Högre temperatur påverkar främst åldringsbeständigheten.
- På underlag av betong, lättbetong eller golvajämningsmassa, med relativ fuktighet (RF) över 60% (högst 90%), skall ett åldringsbeständigt fuktskydd användas (Tecca T-Foil) i kombination med T-Foam som fuktskyddsfolie. Alternativt kan båda skikten ersättas med T-Foam Duo som har integrerat fuktskydd.
- På underlag som platta på mark, golvbjälklag ovan varma eller fuktiga utrymmen eller golv med golvvärme skall alltid fuktskydd kombineras enligt punkt ovan. Högsta relativ fuktighet (RF) med fuktskydd (ångspärr) är dock 90%.

Beskrivning

T-Foam är speciellt framtagen för dagens höga krav vid läggning av flytande laminat- och parkettggolv utan lim. T-Foam är tillverkad av extruderad skummad polyeten med helt slutna celler samt är åldrings- och alkaliebeständig. Produkten finns i flera olika längder samt även med ångspärr i olika tjocklek (T-Foam Duo 25 alternativt T-Foam Duo 100) vilket ger produkten olika ångtäthet.

- ✓ Golvunderlag enligt krav i EN 16354
- ✓ Reducerar stegljud
- ✓ Utjämnar ojämnheter i underlaget
- ✓ Åldringsbeständig minst 50 år
- ✓ 100% återvinningsbar

Användningsområde

Används vid läggning av både laminat- och parkettgolv för de flesta typer av bjälklag där man vill stomljudsisolera, utjämna ojämnheter och ge ökad komfort. Produkten har en utjämnande förmåga, stegljudsdämpande egenskaper, mycket god återhämtningsförmåga efter belastning och tryck samt tål att användas mot betongunderlag.

Teknisk specifikation

Material	Extruderad skummad LD-Polyeten
Densitet	30 kg/m³
Tjocklek	2 mm
Längd	12,5 m / 62,5 m
Bredd	1200 mm
Stegljudsdämpning	17-19 dB (stegljudsklass 7)
Stötljudsreduktion (IS)	≥ 20 dB
Kompression och styrka (CS)	20,4 kPa
Termiskt motstånd (R)	0,04 m²K/W
Åldringsbeständighet	minst 50 år

09/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA