ASFALTSLAGNING POTMIX

Potmix Asphalt Bio 50

Art.nr	Benämning	Dimension
215012	Asfaltslagare Potmix Bio 50	7 kg
215013	Asfaltslagare Potmix Bio 50	20 kg

Viktigt!

- Förvaras torrt



Beskrivning

Potmix Asphalt Bio 50 är en högkvalitativ asfalt för lagning av asfaltskador, framtagen med ett bindemedel som kombinerar bitumen och bioolja. Asfaltmassan stelnar under tryck och i kontakt med fukt. Genom att delvis ersätta fossila råvaror bidrar produkten till lägre klimatpåverkan jämfört med traditionell lagasfalt, enligt beräknad EPD. Massan är fri från VOC (kemiska ämnen som kan påverka luftkvalité och hälsa) och lösningsmedel.

- ✓ Kombinerar bitumen och bioolja – minskar fossilt innehåll med 50%
- ✓ Säljs i papperssäck istället för plasthink
- ✓ Fri från VOC och lösningsmedel – bättre arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan

Användningsområde

För lagning av till exempel asfaltsytor där så kallade potthål uppstått eller liknande. För att påskynda härdningen kan den bevattnas innan komprimering – åtgång ca 2 l vatten per 20 kg asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. Asphalt Bio 50 fungerar lika bra sommar som vinter.

Montering

Lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 1-4 cm lämnas för asfalten (normalt ca 3 cm). På svårfästa ytor rekommenderas Potmix Asphalt Primer för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på, bevattnas, och komprimeras med stötvis tryck. Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå, kan trafik med fördel släppas på för komprimering. Åtgång för färdig yta är ca 20 kg till 1 m² vid 1 cm tjockt lager (eller 20 kg till 0,33 m² vid 3 cm tjockt lager)

11/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA